



Fabricantes de láminas EPDM y butilo

**CIDAC, S. Coop. R. L.**  
Crta. De Sant Joan Despí, 101-103  
08940 – Cornellà de Llobregat (Barcelona)  
93 377 22 62 / [info@cidac.com](mailto:info@cidac.com)

## FICHA TÉCNICA

[www.cidac.es](http://www.cidac.es)

# CIDAC FLASHING TAPE

Versión 04 (Enero 2016)

### DESCRIPCIÓN:

Lámina de caucho sin vulcanizar sobre la que va unida una capa adhesiva de unión de base butílica y permanentemente sensible a la presión.

### APLICACIONES:

Recomendada para usarse como banda de estanqueidad de uso general en remates, parchado y reparación de juntas y fugas. Inicialmente desarrollada para uso con láminas de impermeabilización de caucho EPDM, sin embargo, se adhiere bien a muchos tipos de elastómeros de membranas de impermeabilización y a otros materiales de construcción: metales pintados y sin pintar, ladrillo, cerámica, madera, caucho, vinilo, hormigón...

### PROPIEDADES y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Base: EPDM/caucho butílico
- Color: negro
- Tensión (psi): 100 PSI
- Alargamiento (%): 1.200%
- Espesor (mm): 1.7mm
- Tg (°C): inferior a -45°C
- Permeabilidad (mm): 0.0015mm
- Envejecimiento térmico a 149 °C: sin cambio de aspecto tras 180 horas
- Tecnología y durabilidad contrastadas
- Instalación sencilla y rápida
- Alta resistencia a la adhesión, a la exfoliación y al cizallamiento
- Excelente resistencia inicial en una amplia gama de temperaturas
- Aplicable en temperaturas extremas de (-26°C a 82°C)
- Excelente resistencia al calor, al agua y a sustancias químicas

NOTA: Para más información, consultar con el Departamento de Calidad de CIDAC.

## EMPAQUETADO y ALMACENAMIENTO:

Puede conservarse hasta 12 meses en su envase original y expuesto a temperaturas comprendidas entre 15 y 30°C. Todos los productos se sirven con una lámina protectora de formulación especial y de alta densidad que impide que la junta se pegue entre sí.

### FORMATO

**ROLLO DE 23cm (9") de ancho y  
15.25m (50') de longitud**

## MODO DE EMPLEO:

### Preparación de los materiales:

- Los materiales a unir deben estar limpios y secos.

### Aplicación:

1. Aplicar primero sobre la cara a pegar una capa de CIDAC EPDM PRIMER PLUS.
2. Dejar secar hasta una completa evaporación del disolvente.

Para obtener instrucciones detalladas sobre el método de aplicación de CIDAC FLASHING TAPE, consulte el informe técnico del sistema de impermeabilización con lámina de caucho EPDM.

## SEGURIDAD E HIGIENE:

No contiene sustancias orgánicas volátiles, 100% sólidos.

NOTA: Para más información, consulte la hoja de seguridad del producto.

## AVISO:

La información que aparece en la presente documentación técnica se basa en los conocimientos y experiencia adquiridos por CIDAC hasta el momento. Los valores que aparecen en la ficha técnica son resultado de ensayos normalizados de autocontrol realizados tanto en nuestro laboratorio como en otros laboratorios autorizados.

No obstante, la garantía ofrecida se limita a la calidad intrínseca del producto suministrado puesto que un funcionamiento adecuado de los productos CIDAC dependerá de factores meteorológicos, del modo de empleo, del modo de almacenamiento, de una adecuada instalación y otros factores fuera del alcance de CIDAC.

Para más información visítenos en [www.cidac.es](http://www.cidac.es)  
o llame al número de teléfono 93 377 22 62