

**ADHESIVO 222**

Versión 04 (Enero 2016)

DESCRIPCIÓN:

Masilla adhesiva monocomponente en base solvente. Formulada con caucho modificado de altas prestaciones y recomendada especialmente para el pegado y sellado de láminas de caucho EPDM y butilo en labores de impermeabilización.

APLICACIONES:

Recomendado para el pegado y sellado de láminas de caucho EPDM.

PROPIEDADES y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Polímero y consistencia: caucho modificado. Pasta tixotrópica.
- Color: negro
- Densidad: aproximadamente 1g/cm³
- Temperatura de aplicación: de +5 hasta +35°C
- Contenido en sólidos: 75%
- Tiempo abierto: 10 minutos
- Resistencia a la temperatura: hasta 60°C

NOTA: Para más información, consultar con el Departamento de Calidad de CIDAC.

EMPAQUETADO y ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre +5°C y +35°C. Consumir preferentemente antes de los 18 meses desde su fabricación.

FORMATO**Salchichas de 600ml en cajas de cartón de 12 unidades**

MODO DE EMPLEO:**Preparación de los materiales**

La superficie sobre la que se aplique debe ser firme y estar completamente limpia.

Aplicación para el sellado:

Aplicar un cordón mediante pistola aplicadora de manera homogénea y evitando formar bolsas de aire. El cordón se deposita sobre el final del solape de ambas láminas para garantizar la estanqueidad de la lámina.

Aplicación para el pegado:

Aplicar sobre una de las superficies a unir formando cordones y repartir con una espátula. Posteriormente, colocar la otra pieza encima y realizar presión con un rodillo de caucho.

AVISO:

La información que aparece en la presente documentación técnica se basa en los conocimientos y experiencia adquiridos por CIDAC hasta el momento. Los valores que aparecen en la ficha técnica son resultado de ensayos normalizados de autocontrol realizados tanto en nuestro laboratorio como en otros laboratorios autorizados.

No obstante, la garantía ofrecida se limita a la calidad intrínseca del producto suministrado puesto que un funcionamiento adecuado de los productos CIDAC dependerá de factores meteorológicos, del modo de empleo, del modo de almacenamiento, de una adecuada instalación y otros factores fuera del alcance de CIDAC.

Para más información visítenos en www.cidac.es
o llame al número de teléfono 93 377 22 62